



ARGO Calcium HDS применяется в тяжелонагруженных низкоскоростных подшипниках качения и скольжения, шарнирах и цапфах лесозаготовительных машин, работающих в условиях повышенной влажности; рекомендуется для смазывания харвестерных головок.

Благодаря стойкому и вязкому строению смазка держится в узлах лучше, чем смазочные материалы общего назначения, это позволяет увеличить интервал досмазывания.

Ввиду более жидкой консистенции Calcium HDS EP0 целесообразно использовать в условиях низких температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

В первую очередь, смазка Calcium HDS рекомендуется для смазывания харвестерных головок **KOMATSU, JOHN DEERE, KESLA**, а также для тяжелонагруженных низкоскоростных подшипников качения и скольжения, шарниров и цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, работающих в условиях повышенной влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает высокой адгезией

Стойкая к повышенным нагрузкам

Устойчива к повышенной влажности

Надежно защищает от коррозии

В рецептуре смазки используется инновационная технология SM-ART, которая создаёт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей даже в условиях ударных нагрузок, обеспечивая увеличение срока службы оборудования и снижение простоев, связанных с его ремонтом.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	EP0	EP1	EP2
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	1	2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь красного цвета		
Тип базового масла	-	Минеральное		
Диапазон рабочих температур, °C	-	-30...+120	-20...+120	-20...+120
Классификация смазок	DIN 51 502	KP0K-30	KP1K-20	KP2K-20
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	800	800	800
Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346	355-385	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	ГОСТ ISO 2176	Нет нормы	150	150
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает		
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	2607	2607	2607



Перед принятием решения о применении продукции ARGO настоятельно рекомендуем обратиться за технической консультацией. Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ARGO Calcium HDS наносится типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание:

Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После контакта тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Не допускать попадания смазки в почву, воду и канализацию. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ, ХРАНЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ В АЦСС

Гарантийный срок – 5 лет от даты производства при условии хранения в невскрытой заводской упаковке. Хранить при температуре от -40°C до +40°C в проветриваемом затемненном складском помещении на расстоянии не менее метра от отопительных приборов. В зимний период перед применением рекомендуется выдержать смазку при комнатной температуре в течение 24 часов.

Для применения смазки в АЦСС вне помещения в зимний период необходимо рассчитать минимальную температуру, до которой смазка способна работать корректно. Допустимую минимальную температуру окружающей среды (ДМТО) можно получить, зная нижний предел рабочей температуры (НПТ) и класс NLGI смазки.

Для смазки NLGI, класса 2	ДМТО = НПТ +25°C
Для смазки NLGI, класса 1	ДМТО = НПТ +15°C
Для смазки NLGI, класса 0	ДМТО = НПТ +5°C
Для смазки NLGI, класса 00/000	ДМТО = НПТ t° окружающей среды

ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена.

Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Производитель гарантирует соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.